

Гальва Спрей



Долговременная катодная защита от коррозии, >450 часов стойкости к соляному туману согласно с DIN EN ISO 9227

WEICON Гальва-Спрей - это долговременный защитный слой для всех металлических поверхностей. Он защищает металлы от ржавчины и коррозии, быстро сохнет и прочно прилипает. Спрей устойчив к воздействию соленой и пресной воды и температур до +300°C (+572°F).

После более чем 450 часов испытания солевым туманом в соответствии с DIN EN 9227 металлические детали, покрытые распылением WEICON Гальва, не показали никакой коррозии. Его можно использовать для ремонта горячеоцинкованных деталей соответствующего цвета в качестве высокоэффективной антикоррозийной грунтовки, например, для окраски кузова автомобиля, в качестве покрытия на сварных и просверленных участках, а также в качестве проводящего промежуточного слоя при точечной сварке.

Технические характеристики

Оттенок	RAL 9006, "Свежее горячее цинкование"
Область применения	внутри и снаружи
Связывающее вещество	акриловая смола
Пигмент	цинк и алюминиевые пигменты
Чистота пигмента	прибл. 99,5% Алюминий / прибл. 94,0% Цинк
Доля металла в сухой пленке прибл.	51 %
Удельный вес	0,9 - 1,0 g/cm ³
Рекомендуемая грунтовка	Цинк-Спрей
Температура обработки	от +5 до +35, оптимально от +18 до +35 °C
Расход при нанесении в перекрестном направлении 1,5 прибл.	150 ml/m ²
Толщина слоя при нанесении в перекрестном направлении 1,5 прибл.	20 - 40 μm
Время высыхания до отлипа через	15 мин.
Полное отверждение после	12 ч

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Лакировка/повторное окрашивание после	12 ч
Устойчивый к истиранию	да
Решетчатый надрез DIN 53151/ ISO 2409	характерное значение поперечного среза от GT 0 до GT 1
Стойкость к соляному туману согласно DIN 50021/DIN 53167	> 450 ч.
Испытание сгибом на стержне DIN EN ISO 1519	без образования волосяных микротрещин
Покрытие лаком	не требуется
Срок хранения	24 месяца
Устойчивость к температурам	от -50 до +300 °C

Подготовка поверхности

Очистите и обезжирьте поверхности при помощи WEICON Очистителя поверхностей.

Хранение

Аэрозольный баллон: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности EC (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11005400 Гальва Спрей 400 мл