

Преобразователь ржавчины



Преобразование ржавчины и грунтовка в одном процессе

Преобразователь ржавчины WEICON: для эффективной нейтрализации ржавчины на чугунных и стальных поверхностях. Защищает от коррозии и подходит для внутреннего и внешнего использования.

Преобразователь ржавчины основан на эпоксидной смоле и образует с помощью нейтрализующего слоя металлическо-органический комплекс железа. Это соединение стабилизируется специальной эпоксидной смолой, которая защищает металлы от внешних воздействий. Образующийся черный слой служит базовым слоем и является основой для последующего долговестого покрытия.

Спрей антикоррозийный, обладает превосходными проникающими свойствами и высокой непрозрачностью. Он устойчив к температурам до +80°C (кратковременный <15 мин до +160°C), к атмосферным воздействиям и УФ-излучению, а также имеет отличную стойкость к растворителям. Преобразователь ржавчины WEICON не содержит тяжелые металлы и минеральные кислоты, не имеет запаха. Преобразователь ржавчины может быть применен на станках и установках, сельскохозяйственном оборудовании, а также на автомобилях. Спрей также можно использовать в качестве защитного превентивного слоя.

Технические характеристики

Запах	Синтетическая резина
Характеристики	преобразование ржавчины, грунтовка, герметизация
Наличие силикона	нет
Срок хранения	24 месяца
Цвет	бежевый, прозрачный
Устойчивость к температурам	от -50 до +80 кратковр. (< 15 мин.) до +160 °C
IMPA код	450820

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, чистой и свободной от пыли, масла и жира. Удалите рыхлую ржавчину, жир, грязь и остатки краски с помощью проволочной щетки, шлифовальных кругов и т. д. Удалите измельчающую пыль очистителем поверхности (WEICON Cleaner S).

Обработка

Нанесите спрей один-два раза с расстояния 25-30 см. Дайте распылителю прореагировать примерно в течение 3-5 минут. После полного высыхания (прибл. два часа), можно наносить верхний слой. Перед нанесением проверьте совместимость поверхности.

Хранение

Герметичный контейнер: беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур, превышающих +50°C.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

11155400 Преобразователь ржавчины 400 мл