

# Contact VA 1408 Цианоакрилатный клей



**Цианоакрилатный клей для специальных случаев применения**  
**низкая вязкость, без запаха**  
**очень быстро отверждается**

WEICON Contact VA 1408 обладает низкой вязкостью (20-40 МПа•с). Он быстро затвердевает, почти не имеет запаха при обработке и менее восприимчив к воздействию влаги после отверждения. Продукт подходит для чистого и визуально привлекательного склеивания самых разнообразных продуктов.

## Технические характеристики

Сложный аминосифир	Алкокси
Структура	бесцветная прозрачная жидкость
Вязкость при +20 °C (+68 °F) по Брукфильду	20 -40 мПа•с
Макс. зазор	0,1 мм
Начальная адгезия к алюминию	30 -60 сек.
Начальная адгезия к бутадиен-нитрильному каучуку	3 -20 сек.
Начальная адгезия к твердому ПВХ	10 -30 сек.
Конечная прочность после	24 ч
Среднее значение прочности на сдвиг согласно DIN 1465 на:	
Сталь, подвергнутая пескоструйной обработке	18 N/mm <sup>2</sup>
Подвергнутый пескоструйной обработке алюминий	12 N/mm <sup>2</sup>
Твердый поливинилхлорид	7 N/mm <sup>2</sup>
АБС	10 N/mm <sup>2</sup>
ПК	8 N/mm <sup>2</sup>
NBR	> 8 N/mm <sup>2</sup>
Устойчивость к температурам	от -50 до +80 / усадка до +151 °C

## Подготовка поверхности

Чтобы обеспечить идеальное сцепление, соединяемые поверхности должны быть чистыми и сухими (для очистки и обезжиривания используйте WEICON Очиститель

поверхностей). Гладкие поверхности должны быть механически шероховатыми. Для улучшения адгезии к труднодоступным пластикам (например, PE, PP, POM, PTFE), термопластичным эластомерам (TPE) и силикону на поверхность можно наносить WEICON CA-Праймер.

## Обработка

- Нанесите контактный цианоакрилатный клей WEICON только на одну из склеиваемых поверхностей. Толщина клеевого шва должна быть от 0,05 мм до макс. 0,2 мм (в соответствии с типом), так как в ином случае не происходит полная полимеризация клея.

- При склеивании поверхностей большой площади WEICON Contact цианоакрилатный клей нанести точно для того, чтобы предотвратить внутреннее напряжение.

- WEICON Contact цианоакрилатный клей очень экономичный. Одной капли хватает на поверхность размером приблизительно 3-5см<sup>2</sup>.

- Поверхности должны склеиваться при относительной влажности воздуха от 40% до 80%. При относительной влажности воздуха меньше 40% полимеризация будет происходить очень медленно или вообще не будет происходить. При относительной влажности воздуха более 80% и щелочных материалах возможно «шоковое» склеивание. В этих случаях определенные материалы в результате напряжения показывают снижение прочности клеевого шва от 10% до 15%.

- Щелочные материалы (PH>7) ускоряют процесс полимеризации. Кислые поверхности (PH<7) замедляют его и в крайнем случае могут полностью воспрепятствовать процессу полимеризации.

## Хранение

Контактные цианоакрилатные клеи WEICON можно хранить в закрытом оригинальном контейнере не менее 9 месяцев при комнатной температуре (от+ 18°C до + 25°C). Хранить вдали от влаги и прямых солнечных лучей. При температуре около + 5°C срок годности может быть продлен до 12 месяцев.

## Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Допустимая фасовка:

12253030	Contact VA 1408 Цианоакрилатный клей 30 г
12253060	Contact VA 1408 Цианоакрилатный клей 60 г
12253500	Contact VA 1408 Цианоакрилатный клей 500 г

## Аксессуары:

12955170	Дозирующая насадка тип S, размер 0,
12955175	Дозирующая насадка тип A.

## Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.