

WEICONLOCK® AN 301-43 Фиксатор резьбы



высокая вязкость
средняя прочность
нормально демонтируемый

Фиксатор резьбы, без маркировки, проверен NSF/DVGW



Технические характеристики

Для резьбовых соединений до	M 36
Вязкость при +25°C (+77°F) по Брукфильду	2.000 - 8.000 mt mPa·s
Макс. зазор	0,25 мм
Прочность на разрыв Нм (резьба)	18 - 22 Nm
Преобладающая прочность Нм (резьба)	9 - 11 Nm
Прочность на сдвиг (DIN 54452)	10 - 13 N/mm ²
Ручная прочность при комнатной температуре	5 - 15 мин.
Конечная прочность при комнатной температуре	1 - 3 ч
Температуроустойчивость	от - 60 до +150 °C

Подготовка поверхности

WEICONLOCK® не требует специальной предварительной обработки деталей, т.к. он допускает наличие слегка маслянистых поверхностей (например, на деталях в состоянии поставки). Наилучшие результаты будут достигнуты на чистых обезжиренных деталях (для обезжиривания можете использовать очиститель поверхностей WEICON Surface Cleaner).

Обработка

WEICONLOCK® наносится равномерно непосредственно из флакона / тубы с дозирующим наконечником. Избегайте прямого контакта дозирующего наконечника с металлом. В случае использования на запрессованных деталях и больших цилиндрических узлах необходимо наносить тонкий равномерный слой на обе поверхности. В случае резьбовых глухих отверстий следует заполнить отверстие достаточным количеством материала. При применении на винтах и болтах следует нанести WEICONLOCK® вокруг резьбы. Не пытайтесь собрать обратно во флакон любой материал WEICONLOCK®, который был в контакте с металлом. Попадание во флакон даже малейших частичек металла может привести к затвердеванию всего содержимого флакона. При выполнении серийных операций рекомендуется использовать ручные или автоматические устройства для нанесения фиксатора.

Хранение

WEICONLOCK® может храниться в закрытом оригинальном контейнере при комнатной температуре как минимум 24 месяца. WEICONLOCK® следует хранить вдали от источников нагрева и избегать попадания прямых солнечных лучей. Воздух во флаконе / в тубе сохраняет WEICONLOCK® в жидком состоянии.

Безопасность и здоровье

При использовании продукции WEICON должны соблюдаться физические, технические, токсикологические и экологические данные и правила, содержащиеся в наших паспортах безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допустимая фасовка:

30143020	WEICONLOCK® AN 301-43 Фиксатор резьбы 20 мл
30143150	WEICONLOCK® AN 301-43 Фиксатор резьбы 50 мл
30143200	WEICONLOCK® AN 301-43 Фиксатор резьбы 200 мл

Аксессуары:

30700200	Активатор F
----------	-------------

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.